


ACTEGA North America, Inc.
125 Technology Drive, Lincolnton, NC 28092 USA Tel +1 704 735 8282
1050 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 USA Tel +1 856 735 2000
USMarketing.actega@altana.com, www.actega.com/northamerica

Ficha técnica

RAD Kote 2, BP Free UV Gloss Coating, RVG001926

Brillo de uso general curable UV, de bajo olor, sin BP.



Características típicas

- Reportado como Prop 65 limpio
- Gran frotamiento y durabilidad
- Alto nivel de brillo
- Perfil de baja viscosidad para mejorar la estabilidad de la prensa

**** Las "características típicas" son acordes a los parámetros de "aplicación" recomendados que se indican a continuación.

Aplicación

Equipo: Flexo con cuchillas dosificadoras
Anilox: 5.0 BCM
Substrato: Varias películas y papel
Velocidad de prensa típica: > 250 pies / min
Poder de la lámpara: 400 Watts/pulgada

Notas de aplicación

Este recubrimiento brillante proporciona una alternativa de bajo olor y libre de benzofenona a los típicos recubrimientos de brillo y brillo. Reemplazo ideal para productos ACTEGA como GlossCoat 1, GlossCoat 2 y GlossCoat Quick. Mezclar bien antes de usar.

Propiedades especiales

Resistencia al frote: 1500 frotaciones con 4 lb de peso. corrugado a la cara
Coeficiente de fricción: 0.23 Estático n / a Cinético
Conversión de ángulo de deslizamiento: 13-15 °
Resistencia al agua: 100 frotaciones con paño en remojo en agua: Pases - 1 hora
Resistencia al calor: 350 ° F a 1 segundo de reposo a 30 PSI

**** Los valores de "Propiedades especiales" se obtienen siguiendo los parámetros de aplicación recomendados en esta ficha técnica, realizados en un entorno de laboratorio controlado.

La información y los datos contenidos en este documento se consideran precisos y confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de uso. Dado que ACTEGA North America, Inc. no puede conocer todos los usos a los que se pueden poner sus productos, ni las condiciones de uso, no ofrece garantías con respecto a la idoneidad o conveniencia de sus productos para un uso o propósito particular. Debe probar a fondo cualquier uso propuesto de nuestros productos y concluir independientemente un desempeño satisfactorio en su aplicación. Del mismo modo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere la aprobación o autorización del gobierno, debe obtenerlo. ACTEGA North America, Inc. garantiza solo que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay garantía de comerciabilidad o idoneidad para el uso, ni ninguna otra garantía expresa o implícita. El recurso exclusivo del usuario y la única responsabilidad de ACTEGA North America, Inc. se limitan al reembolso del precio de compra o al reemplazo de cualquier producto que se demuestre que no es el garantizado. ACTEGA North America, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. Las sugerencias de usos no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.
© Copyright 2019 ACTEGA North America, Inc.

ACTEGA North America, Inc.
125 Technology Drive, Lincolnton, NC 28092 USA Tel +1 704 735 8282
1050 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 USA Tel +1 856 735 2000
USMarketing.actega@altana.com, www.actega.com/northamerica

Propiedades físicas

Apariencia:	Líquido vertible ámbar claro
Sólidos:	100%
Viscosidad:	190 cPs
Brillo:	80-90 Unidades a 60 ° (medidor de brillo triple BYK) sobre BOPP
Densidad:	9 libras/galón
Pegable:	No
Abrillantador óptico:	Si
Libre de benzofenona:	Si

****** Estos valores representan resultados de pruebas de laboratorio típicos y no deben interpretarse como especificaciones.**

Almacenamiento y Manejo

Vida útil máxima de 12 meses desde la fecha de fabricación. Después de abrir, úselo lo antes posible. Proteger de las heladas, el calor y la exposición al sol. Es posible un aumento de la viscosidad si se almacena incorrectamente o durante un período de tiempo más largo. Evite mezclar con otros revestimientos o agua de lavado.

Los productos UV contienen acrilatos. Consulte la SDS para obtener información sobre el manejo adecuado.

Disposición

Las tintas, revestimientos o lavados de prensa no deben verterse en ningún sistema de drenaje sin antes revisar las regulaciones locales. La eliminación adecuada puede implicar el tratamiento en el sitio o la eliminación por parte de un agente de eliminación autorizado.

Requerimientos Regulatorios

Todas las fichas de datos de seguridad cumplen con el Sistema de armonización global y se suministrarán con cada envío de producto y / o solicitud. Datos de calidad del aire disponibles a pedido

Benzofenona

La información y los datos aquí contenidos con respecto a la benzofenona se refieren a la formulación. Cualquier producto que esté estipulado como libre de benzofenona ha sido diseñado sin el uso intencional de ese componente químico.

Notas sobre baja Migración

Los productos de baja migración están formulados para usarse en aplicaciones donde la migración de productos químicos a través de una barrera (funcional o no funcional) es una preocupación. Los valores finales de migración dependen de toda la aplicación y construcción del producto impreso final. Todos los valores de las migraciones deben validarse mediante pruebas externas o de terceros.

La información y los datos contenidos en este documento se consideran precisos y confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de uso. Dado que ACTEGA North America, Inc. no puede conocer todos los usos a los que se pueden poner sus productos, ni las condiciones de uso, no ofrece garantías con respecto a la idoneidad o conveniencia de sus productos para un uso o propósito particular. Debe probar a fondo cualquier uso propuesto de nuestros productos y concluir independientemente un desempeño satisfactorio en su aplicación. Del mismo modo, si la forma en que se utilizan nuestros productos requiere la aprobación o autorización del gobierno, debe obtenerlo. ACTEGA North America, Inc. garantiza solo que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay garantía de comerciabilidad o idoneidad para el uso, ni ninguna otra garantía expresa o implícita. El recurso exclusivo del usuario y la única responsabilidad de ACTEGA North America, Inc. se limitan al reembolso del precio de compra o al reemplazo de cualquier producto que se demuestre que no es el garantizado. ACTEGA North America, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. Las sugerencias de usos no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.
© Copyright 2019 ACTEGA North America, Inc.